

K1-102 KEO VÁ TƯỜNG TIỆN LỢI (NGOẠI THẤT)



K1-102 được sản xuất từ nhựa acrylic mật độ cao kết hợp với titanium dioxide nhập khẩu và bột kết tinh đặc biệt, có độ mịn và chống phồng rộp vượt trội, giúp quá trình thi công trở nên đơn giản và nhanh chóng. Sản phẩm này thích hợp để trám và sửa chữa các vết nứt trên bề mặt được phủ, nó có thể làm giảm đáng kể các vết nứt và đường chân chim trên bề mặt, đồng thời có khả năng chống thấm và độ đàn hồi cao.

TÍNH NĂNG CHÍNH

- Độ bám dính bề tông vượt trội.
- Lớp màng có tính dẻo dai, có khả năng chống nứt.
- Trơn mịn dễ thi công, chống phồng rộp bề mặt.
- Hàm lượng nhựa cao, khả năng chống thấm nước tuyệt vời.

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Các công trình sửa chữa, gia cố chống nứt cho bề mặt bê tông tường trong và ngoài, ngói amiăng, tấm canxi silicat, ngăn lầy sáng v.v.

XỬ LÝ BỀ MẶT

- Loại bỏ nước đọng, dầu nhớt, rong rêu và các chất bẩn bám dính trên bề mặt cần sơn phủ. Nếu nghiêm trọng, vui lòng rửa sạch bằng vòi xịt áp lực và sau đó phơi khô. Nếu có lớp sơn PU cũ hoặc các lớp sơn khác trên bề mặt, cần loại bỏ hoàn toàn và làm sạch.
- Bề mặt sơn phủ cần được xử lý hoàn toàn, kể cả việc trám kín các vết nứt góc, vết nứt xi măng và vết nứt khác.

CÁC BƯỚC THI CÔNG

- Không nên thi công khi bề mặt sơn phủ bị ướt, vào ngày mưa hoặc ẩm ướt.
- Sau khi mở nắp, hãy dùng dụng cụ dao cạo lấy keo trong thùng ra và trám lên các vết nứt, đường nối hoặc chỗ lõm cần sửa chữa. Sản phẩm này không được pha loãng.
- Nhấn nhẹ để keo trám có thể len sâu hoàn toàn vào các vết nứt, đường nối hoặc chỗ lõm, đồng thời cố gắng cạo bề mặt cho bằng phẳng để dễ giảm bớt công đoạn đánh bóng bề mặt.
- Đối với các vết nứt, đường nối và chỗ lõm kích thước nhỏ thì có thể hoàn tất việc trám keo trong 1 lần, nhưng nếu là các vết nứt sâu và rộng thì phải trám từ 2-3 lần để tránh việc keo khô bị co lại và tình trạng nứt lại.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Công cụ	Dao cạo
Thời gian khô	Khô bề mặt: 1-2 tiếng; Trám lại 6-8 tiếng; Khô hoàn toàn 12-24 tiếng
Lượng phủ lý thuyết	1L khoảng 1.6-2m ² , thùng 3.8L khoảng 4,6-5,3 m ² , Thùng 18L khoảng 23- 26 m ²
Độ bóng	Bình thường
Đóng gói	3.8L/4.3kg, 18L/22kg
Chất pha loãng	Nước máy
Hạn sử dụng	Trong điều kiện bình thường, ít nhất 24 tháng
Màu tiêu chuẩn	Màu trắng

- Thời gian khô lý thuyết sẽ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ và điều kiện thi công, vui lòng tham khảo thời gian thực tế tại công trường. Dữ liệu thời gian sấy ở trên dựa trên nhiệt độ môi trường là 25 °C và độ ẩm 60% RH.
- Diện tích độ phủ và số m² sử dụng là con số mang tính chất tham khảo, nó có thể tăng hoặc giảm do độ nhám, phẳng hoặc dày của bề mặt phủ sơn. Mô tả về lượng phủ ở phần trên là tiêu chuẩn tính cho một lớp sơn phủ.
- Thông tin sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, không kiến nghị sử dụng trong bảng thống số kỹ thuật thi công thực tế.

Bao Bì Sản Phẩm



- Thông tin sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng điều chỉnh theo thực tế công trình.
- Nên tránh thi công khi bề mặt phủ bị ướt, ngày mưa hoặc ẩm ướt. Nên thi công vào những ngày nắng ráo.
- Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, không để nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào để tránh hư hỏng nguyên liệu. Nhiệt độ bảo quản và thi công đề xuất: 10 ~ 35 ° C.
- Chúng tôi cung cấp Bảng dữ liệu an toàn (SDS) liên quan đến sản phẩm, nếu cần, vui lòng gọi để lấy hoặc truy cập www.kingcatpaint.com.tw để được giải đáp.

Các thông tin và dữ liệu sản phẩm trên là kết quả đánh giá sau khi thử nghiệm sơn YuLung, tuy nhiên sẽ có sự khác biệt do địa điểm thi công, phương pháp sử dụng hoặc cảm nhận hải lỏng về chất lượng khác nhau. Quý khách vui lòng dùng thử tại chỗ để khẳng định sự hài lòng, chấp nhận và đồng ý của chủ sở hữu. Do nhu cầu của thị trường, chúng tôi có quyền thay đổi thông tin và dữ liệu sản phẩm để phát triển và cải tiến trong tương lai. Thông tin và dữ liệu sản phẩm sẽ được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn có nhu cầu thiết kế và áp dụng, bạn có thể xác nhận lại, hỏi thông tin sản phẩm mới nhất và nhờ đến sự hỗ trợ chuyên môn cần thiết. Thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được tùy chỉnh, vui lòng gọi để hỏi chi tiết hơn.

育隆造漆工業股份有限公司 | www.kingcatpaint.com.tw

Công Ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam) | www.kingcatpaint.com.vn