

KVPA-1000 là sản phẩm epoxy hai thành phần, nhựa epoxy và chất làm cứng của nó có độ kết dính và bám dính cao, thích hợp để cố định và trám các mối nối của ván ngăn, đồng thời có thể làm giảm đáng kể các vết nứt do co ngót ván gây ra. Sản phẩm này là sản phẩm không chứa dung môi, không có mùi hăng, VOC và formaldehyde thấp, và không thêm bất kỳ dung môi hữu cơ dễ bay hơi nào.

TÍNH NĂNG CHÍNH

- Sử dụng được cả nội thất và ngoại thất.
- Khả năng bám dính và kết dính ưu việt.
- Tỷ lệ co ngót thấp, làm giảm hiện tượng nứt của vật liệu.
- Khô nhanh, thi công nhanh chóng, tiện lợi.
- Không chứa dung môi, không có mùi dung môi.
- Thông qua CNS 4940 kiểm tra hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và kiểm tra phát thải formaldehyde của sơn xi măng trong nhà.

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Các bề mặt xi măng, vữa xi măng, vữa stucco, ván silicat canxi, vách ngăn nhẹ, ván gỗ và các công trình gia cố chống nứt, trám khe khác dùng để xây tường nội và ngoại thất.

XỬ LÝ BỀ MẶT

- Loại bỏ nước đọng, dầu nhớt, rong rêu và các chất bẩn bám dính trên bề mặt cần sơn phủ. Nếu nghiêm trọng, vui lòng rửa sạch bằng vòi xịt áp lực và sau đó phơi khô. Nếu có lớp sơn PU cũ hoặc các lớp sơn khác trên bề mặt, cần loại bỏ hoàn toàn và làm sạch.
- Bề mặt sơn phủ cần được xử lý hoàn toàn, kể cả việc trám kín các vết nứt góc, vết nứt xi măng và vết nứt khác.

CÁC BƯỚC THI CÔNG

- Không nên thi công khi bề mặt sơn phủ bị ướt, vào ngày mưa hoặc ẩm ướt.
- Sau khi mở nắp, sử dụng dao trét để lấy ra hai chất A và B từ thùng/hũ đựng, trộn đều 2 chất với nhau theo tỷ lệ 1: 1.
- Đặt hỗn hợp lên vị trí vết nứt, mối nối hoặc chỗ lõm cần sửa chữa.
- Nhấn nhẹ để keo AB len sâu vào vết nứt, mối nối hoặc chỗ lõm, đồng thời làm bằng phẳng bề mặt để giảm bớt công đoạn chà

bằng mài nhám tiếp theo.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cách thực hiện	Trám trét
Thời gian khô	Khô bề mặt: 2 tiếng, Khô hoàn toàn 18~24 tiếng (Độ ẩm trong nhà cao, cần đặc biệt chú ý để xác nhận lại việc khô ráo) Lưu ý: Thời gian khô lý thuyết sẽ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ và điều kiện thi công, vui lòng tham khảo thời gian thực tế tại hiện trường. Dữ liệu thời gian khô ở trên dựa trên nhiệt độ môi trường là 25 °C và độ ẩm 60% RH.
Lượng phủ lý thuyết	Thay đổi tùy thuộc vào độ sâu và chiều rộng của bề mặt thi công.
Độ bóng	Bán bóng
Đóng gói	Bộ 3.8L 3kg : 3kg, Bộ 1L 0.8kg : 0.8kg Số kg nêu trên không bao gồm bao bì sản phẩm
Hạn sử dụng	Trong điều kiện bình thường, ít nhất 12 tháng
Màu tiêu chuẩn	Chất A màu xanh nhạt, chất B màu xám nhạt

Bao Bì Sản Phẩm



- Thông tin sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng điều chỉnh theo thực tế công trình.
- Nên tránh thi công khi bề mặt phủ bị ướt, ngày mưa hoặc ẩm ướt. Nên thi công vào những ngày nắng ráo.
- Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, không để nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào để tránh hư hỏng nguyên liệu. Nhiệt độ bảo quản thi công được đề xuất: 10 ~ 35 ° C.
- Chúng tôi cung cấp Bảng dữ liệu an toàn (SDS) liên quan đến sản phẩm, nếu cần, vui lòng gọi để lấy hoặc truy cập www.kingcatpaint.com.tw để được giải đáp.

Các thông tin và dữ liệu sản phẩm trên là kết quả đánh giá sau khi thử nghiệm sơn YuLung, tuy nhiên sẽ có sự khác biệt do địa điểm thi công, phương pháp sử dụng hoặc cảm nhận hài lòng về chất lượng khác nhau. Quý khách vui lòng dùng thử tại chỗ để khẳng định sự hài lòng, chấp nhận và đồng ý của chủ sở hữu. Do nhu cầu của thị trường, chúng tôi có quyền thay đổi thông tin và dữ liệu sản phẩm để phát triển và cải tiến trong tương lai. Thông tin và dữ liệu sản phẩm sẽ được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn có nhu cầu thiết kế và áp dụng, bạn có thể xác nhận lại, hỏi thông tin sản phẩm mới nhất và nhờ đến sự hỗ trợ chuyên môn cần thiết. Thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được tùy chỉnh, vui lòng gọi để hỏi chi tiết hơn.

育隆造漆工業股份有限公司 | www.kingcatpaint.com.tw

Công Ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam) | www.kingcatpaint.com.vn