

# VI-107 CHỐNG THẤM TRONG SUỐT KHÔNG NGẢ VÀNG



VI-107 được sản xuất từ nhũ tương poly- acrylic đơn phần gốc nước, thành phần này được lựa chọn từ loại chịu nhiệt, có khả năng ngăn chặn hoàn toàn tác hại của tia cực tím và sự biến dạng cũng như ố vàng của màng sơn. Sản phẩm này có cường độ bám dính vượt trội, có thể sơn trực tiếp lên các bề mặt vô cơ như gạch, ván sơn, màng sơn, sau khi khô sẽ tạo thành một lớp màng bảo vệ chống thấm trong suốt, có khả năng chống chịu thời tiết cao. Ngoài ra, đặc tính trong suốt tối ưu của sản phẩm còn có thể dùng làm sơn bảo vệ trong suốt.

## TÍNH NĂNG CHÍNH

- Chịu được mọi thời tiết, ngăn ngừa phòng màng và ố vàng.
- Độ trong suốt cao, phạm vi thi công rộng rãi.
- Độ bám dính ưu việt, có thể sơn trực tiếp lên bề mặt vô cơ.
- Tỷ lệ thấm nước thấp.
- Khả năng chống thấm vượt trội:
  - CNS 10757 kháng axit và kiềm, kháng muối, chống ẩm trong 168 giờ.
- Thông qua ASTM F693 thử nghiệm hòa tan kim loại nặng.

## PHẠM VI SỬ DỤNG

- Các công trình chống thấm bề mặt như gạch lát, gạch khảm, đá rửa, đá đập, gỗ thô, vật liệu đá, v.v.

## CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

- Tường xi măng mới xây phải đợi trên 14 ngày để xác nhận rằng bề mặt đã khô hoàn toàn trước khi tiến hành sơn phủ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả bám dính.

## XỬ LÝ BỀ MẶT

- Loại bỏ nước đọng, dầu nhớt, rong rêu và các chất bẩn bám dính trên bề mặt cần sơn phủ. Nếu nghiêm trọng, vui lòng rửa sạch bằng vòi xịt áp lực và sau đó phơi khô. Nếu có lớp sơn PU cũ hoặc các lớp sơn khác trên bề mặt, cần loại bỏ hoàn toàn và làm sạch.
- Bề mặt sơn phủ cần được xử lý hoàn toàn, kể cả việc trám kín các vết nứt góc, vết nứt xi măng và vết nứt khác.

## CÁC BƯỚC THI CÔNG

- Sản phẩm này không kiến nghị pha loãng.**
- Không nên thi công khi bề mặt sơn phủ bị ướt, vào ngày mưa hoặc ẩm ướt.
- Sau khi mở nắp, vui lòng khuấy đều sản phẩm. Sau khi khuấy, sơn 2-3 lớp theo hình chữ thập.

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

Cách sơn	Quét sơn, lăn sơn, phun sơn
Thời gian khô	Khô bề mặt: 1-2 tiếng; Sơn lại (lý thuyết): 3-4 tiếng; Khô hoàn toàn sau 7 ngày. (Độ ẩm trong nhà cao, cần đặc biệt chú ý để xác nhận lại việc khô ráo) Lưu ý: Thời gian khô lý thuyết sẽ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ và điều kiện thi công, vui lòng tham khảo thời gian thực tế tại hiện trường. Dữ liệu thời gian khô ở trên dựa trên nhiệt độ môi trường là 25 °C và độ ẩm 60% RH.
Thời gian sơn cách lớp tối thiểu	1-2 tiếng
Lượng phủ lý thuyết	3.7 m <sup>2</sup> /kg/lớp
Lượng phủ tham khảo	8.5 m <sup>2</sup> /kg/ lớp Lưu ý: Lượng phủ tham khảo sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ nhám bề mặt, độ phẳng hoặc độ dày lớp sơn cần phủ, quá trình thi công cũng gây giảm lượng phủ.
Độ dày màng sơn	Khi ướt khoảng 350μm, khi khô khoảng 120μm
Độ bóng	Bình thường, có độ bóng
Độ kết dính	>500 m.Pas at 25°C
Đóng gói	3.8L/3.5kg, 18L/17.5kg
Hạn sử dụng	Trong điều kiện bình thường, ít nhất 36 tháng
Màu tiêu chuẩn	Trong suốt

## Bao Bì Sản Phẩm



- Thông tin sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng điều chỉnh theo thực tế công trình.
- Nên tránh thi công khi bề mặt phủ bị ướt, ngày mưa hoặc ẩm ướt. Nên thi công vào những ngày nắng ráo.
- Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, không để nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào để tránh hư hỏng nguyên liệu. Nhiệt độ bảo quản và thi công đề xuất: 10 ~ 35 °C.
- Chúng tôi cung cấp Bảng dữ liệu an toàn (SDS) liên quan đến sản phẩm, nếu cần, vui lòng gọi để lấy hoặc truy cập [www.kingcatpaint.com.tw](http://www.kingcatpaint.com.tw) để được giải đáp.

Các thông tin và dữ liệu sản phẩm trên là kết quả đánh giá sau khi thử nghiệm sơn YuLung, tuy nhiên sẽ có sự khác biệt do địa điểm thi công, phương pháp sử dụng hoặc cảm nhận hải lòng về chất lượng khác nhau. Quý khách vui lòng dùng thử tại chỗ để khẳng định sự hài lòng, chấp nhận và đồng ý của chủ sở hữu. Do nhu cầu của thị trường, chúng tôi có quyền thay đổi thông tin và dữ liệu sản phẩm để phát triển và cải tiến trong tương lai. Thông tin và dữ liệu sản phẩm sẽ được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn có nhu cầu thiết kế và áp dụng, bạn có thể xác nhận lại, hỏi thông tin sản phẩm mới nhất và nhờ đến sự hỗ trợ chuyên môn cần thiết. Thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được tùy chỉnh, vui lòng gọi để hỏi chi tiết hơn.

育隆造漆工業股份有限公司 | [www.kingcatpaint.com.tw](http://www.kingcatpaint.com.tw)

Công Ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam) | [www.kingcatpaint.com.vn](http://www.kingcatpaint.com.vn)